

INFORME DE COMPACTACIONES

MÉTODOS DE PRUEBA EMPLEADOS: ASTM-D-690, 698, 1557, 2216, 6938 VIGENTES

OBRA: 440 MEMORIAL VICTIMAS AEROSHOW

CLIENTE: ROJUA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV

REPRESENTANTE: ING. ERUBIEL ARIZMENDI ACOSTA

LOCALIDAD: Chihuahua Chihuahua

CONTRATISTA:

Fecha de muestreo: 2017-08-30

Fecha de Informe: 2017-08-31

No.	Ensaye	Estación	Lado	Profundidad Sondeo (cm)	MASA VOLUMÉTRICA		Humedad (%)		% Compactación
					Del Lugar	Máxima	Óptima	Del Lugar	
1	Prueba: 1				Tipo de Capa: TERRENO NATURAL				
	% Especificado: 90				Localización:				
	A		D	20	1736	1921	4,8	9,0	90,40
	B		C	20	1771	1921	4,8	10,8	92,20
	C		I	20	1754	1921	4,8	11,4	91,30
	Promedio de Compactación:								91,30

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

OBS:

ATENTAMENTE:



ING. MYRNA IBARRA APARICIO
GERENTE TÉCNICO

Este informe solo afecta a los especímenes y/o muestras sometidas a prueba.

Prohibido la reproducción total o parcial de este informe.

INFORME DE COMPACTACIONES

MÉTODOS DE PRUEBA EMPLEADOS: ASTM-D-690, 698, 1557, 2216, 6938 VIGENTES

OBRA: 440 MEMORIAL VICTIMAS AEROSHOW

CLIENTE: ROJUA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV

Fecha de muestreo: 2017-09-01

REPRESENTANTE: ING. ERUBIEL ARIZMENDI ACOSTA

Fecha de Informe: 2017-09-02

LOCALIDAD: Chihuahua Chihuahua

CONTRATISTA:

No.	Ensaye	Estación	Lado	Profundidad Sondeo (cm)	MASA VOLUMÉTRICA		Humedad (%)		% Compactación
					Del Lugar	Máxima	Óptima	Del Lugar	
3	Prueba: 1				Tipo de Capa: TERRAPLEN 1A. CAPA				
	% Especificado: 95				Localización:				
	A		D	20	2096	2190	4,8	3,8	95,70
	B		C	20	2089	2190	4,8	4,4	95,40
	C		I	20	2106	2190	4,8	4,2	96,20
							Promedio de Compactación:		95,77

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

OBS:

ATENTAMENTE:



ING. MYRNA IBARRA APARICIO
GERENTE TECNICO

Este informe solo afecta a los especímenes y/o muestras sometidas a prueba.

Prohibido la reproducción total o parcial de este informe.

INFORME DE COMPACTACIONES

METODOS DE PRUEBA EMPLEADOS: ASTM-D-690, 698, 1557, 2216, 6938 VIGENTES

OBRA: 440 MEMORIAL VICTIMAS AEROSHOW

CLIENTE: ROJUA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV

REPRESENTANTE: ING. ERUBIEL ARIZMENDI ACOSTA

LOCALIDAD: Chihuahua Chihuahua

CONTRATISTA:

Fecha de muestreo: 2017-09-08

Fecha de Informe: 2017-09-09

No.	Ensaye	Estación	Lado	Profundidad Sondeo (cm)	MASA VOLUMÉTRICA		Humedad (%)		%
					Del Lugar	Máxima	Optima	Del Lugar	
6	Prueba: 1				Tipo de Capa: TERRAPLEN 3A.CAPA				
	% Especificado: 95				Localización:				
	A		D	20	2104	2190	4,8	4,1	96,10
	B		C	20	2115	2190	4,8	4,3	96,60
	C		I	20	2094	2190	4,8	4,0	95,60
							Promedio de Compactación:		96,10

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

OBS:

ATENTAMENTE:



ING. MYRNA IBARRA APARICIO
GERENTE TECNICO

Este informe solo afecta a los especímenes y/o muestras sometidas a prueba.

Prohibido la reproducción total o parcial de este informe.